



**Título:** CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS - NBR 5739/07

Nº: 157.64824\_C

**Interessado:** 157 - CINEXPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGILA EXPANDIDA LTDA

**Endereço:** ESTRADA DO ROCHA, 355 BAIRRO DO MURSA VARZEA PAULISTA - SP CEP:13226-300

**Obra:** CINEXPAN - FÁBRICA

**Endereço:** ESTRADA DO ROCHA, 355 BAIRRO DO MURSA VARZEA PAULISTA - SP CEP:13226-300

**Moldagem:** Qualitec

**Laboratório:** Qualitec São Paulo - Av. Dr. Sílvio Margarido n.º 12 - Butantã - São Paulo - SP

**Equipamento Utilizado:**

Máquina de Ensaios Digital, marca EMIC, cap. 2000KN. Calibrada RBC certificado n. 010/13 validade 01/2014

**Central:** LABORATÓRIO Slump Especificado (mm):

**Dimensões do CP (mm):**

100X200

**Tipo de Capeamento:**

RETIFICA

**Data da amostragem:** 02/07/2013

N. Série	N.F.	Volume (m <sup>3</sup> )	Slump Medido (mm)	fck (MPa)	Brita	Data da Moldagem	Resistência à compressão (MPa)				Peça Concretada
							7 Dias 09/07	28 Dias 30/07			
1944	-	-	-	N.I	-	02/07/2013	1,55	1,80	2,76	2,82	-

**Observações:** DOSAGEM EXPERIMENTAL

**Procedimento de Amostragem:** Conforme procedimento prescrito na NBR NM 33/98 e NBR 5738/08

*Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(os) lote(s) ensaiado(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal deste laboratório.*

São Paulo, 30 de Julho de 2013.

**Eng. Laerte Brangioni Jr.**  
Diretor  
CREA: 5061239790